

**Параметры для
Станка лазерной резки металла IL 3000W**

Материал	Толщина, мм	Скорость, мм/с	Давление, Мпа	Фокус	Газ	Высота резки, мм	Диаметр сопла, мм
Черная сталь	1	8	0,2	2,5	O2	0,8	1
	2	6	0,3	3,5	O2	0,8	1
	3	3,2	0,05	4,5	O2	0,8	1
	4	2,7	0,05	4,5	O2	0,8	1
	5	2,5	0,05	4,5	O2	0,8	1,25
	6	2	0,05	4,5	O2	0,8	1
	8	1,3	0,05	4,5	O2	0,8	1,5
	10	1,1	0,05	4,5	O2	0,8	1,5
	12	0,9	0,05	4,5	O2	0,8	2
	14	0,8	0,05	4,5	O2	0,8	2,5
	16	0,8	0,05	4,5	O2	0,8	3
	18	0,7	0,05	4,5	O2	0,8	3
	20	0,65	0,05	4,5	O2	0,8	3
Алюминий и медь	1	600	1,0	+0	N2	0,8	1,5
	2	300	1,2	-1,5	N2	0,8	1,5
	3	100	1,5	-2	N2	0,8	1,5
	4	80	1,5	-2	N2	0,8	1,5
	5	65	1,5	-2	N2	0,8	1,5
	6	55	1,5	-2	N2	0,8	1,5
	7	35	1,5	-2,5	N2	0,8	1,5
	10	15	2,0	-3	N2	0,8	1,5
	12	8	2,0	-3,5	N2	0,8	1,5